

DESCRIPTION

Epaisseur totale Total thickness	EN 428	mm	2
Epaisseur couche d'usure Thickness of wear layer	EN 429	mm	0.2
Poids/ Masse surfacique Weight/ Mass per unit area	EN 430	g/m ²	3425 (tiles) / 3920 (planks)
Format des dalles Tiles dimensions	EN 427	cm	40.6 X 40.6 45.7 X 45.7 30.5 X 60.9
Format des lames Planks dimensions			91.4X15.2 91.4X18.4
Nombre de dalles par boîte Tiles per box	-	-	8 tiles = 1.31 m ² 11 tiles = 2.29 m ² 12 tiles = 2.22m ²
Nombre de lames par boîte Planks per box			16 planks = 2.22 m ² 16 planks = 2.69 m ²

CLASSIFICATION

Norme / Spécification produit Norm/Product specification	-	-	EN 649
Classement européen European classification	EN 685	classe	22
Réaction au feu Fire rating classification	EN 13 501-1	classe	Bfl S1
Potentiel de charge Static electrical peopersity	EN 1815	kV	< 2
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile Slip resistance wet : ramp test with oil	DIN 51 130	Classe	R9 / R10

PERFORMANCE

Groupe d'abrasion Wear Group	EN 649	groupe	T
Stabilité dimensionnelle Dimensional stability	EN 434	%	≤ 0.25
Poinçonnement statique rémanent Residual indentation	EN 433	mm	0.05
Isolation acoustique bruits de choc Sound insulation	EN ISO 717-2	dB	3
Sonorité à la marche Room impact noise	NF S 31074	classe	C
Conductivité thermique Thermal conductivity	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière Color fastness	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Traitement de surface Surface treatment	-	-	PUR
Chauffage au sol Floor heating	-	-	OK - T° < 28°C
Taux TVOC après 28 j VOC rate 28 days	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	 
--	----------	---	---